	TIP	GORNJI NANOS					DONJI NANOS			Broj platana	Totalna debljina mm	Težina kg/m2	Opterećenje za 1% izduženj	Min.prečnik valjka mm	Max radna temper.	Min radna temper.
		materijal	tvrdoća	boja	struktura	debljina	materijal	boja	debljina							
PVC TRAKE	Z 10/1 F/V1-13 GSTR	PVC	74	crna	GSTR	0.6	PES	prirodna	/	1	1.3	1.4	10	20	+70	- 10
	Z 10/2 F/V3-52 AR-RT	PVC	55	zelena	AR-RT	2.5	PES	prirodna	0.5	2	5.2	4.8	10	60	+70	- 10
	Z 10/2 F/V1-25	PVC	74	bela	glatko	1	PES	prirodna	0.5	2	2.5	2.7	10	60	+70	- 10
	Z 10/2 F/V1-25	PVC	74	zelena	glatko	1	PES	prirodna	0.5	2	2.5	2.7	10	60	+70	- 10
	Z 10/2 V1/V1-27 GSTR/GL	PVC	74	T plava	glatko	0.7	PVC	T plava	0.5	2	2.7	3.2	10	100	+70	- 10
	Z 15/3 F/V1-38	PVC	74	zelena	glatko	1.3	PES	prirodna	0.5	3	3.8	4.2	15	100	+70	- 10
	Z 15/3 F/V1-38	PVC	74	bela	glatko	1.3	PES	prirodna	0.5	3	3.8	4.2	15	100	+70	- 10
	Z 30/3 V10/V10-61	PVC	75	bela	glatko	2	PVC	bela	1	3	6.1	6.7	30	200	+70	- 10
PU TRAKE	Z 7/2 FU/U2-15 FSTR FDA	PU	93	bela	FSTR	0.2	PU impr. PES	prirodna	0.1	2	1.2	1.3	7	20	+110	- 10
	Z 10/2 FU/U2-15 AS FDA	PU	93	bela	MAT	0.6	PU impr. PES	prirodna	0.1	2	1.5	1.6	10	40	+100	- 10
	Z 10/2 FU/U2-16 AS FDA	PU	93	bela	MAT	0.6	PU impr. PES	prirodna	0.1	2	1.6	1.7	10	40	+100	- 10
PLATNENE TT	Z 2/2 C1/C1-21	Pamuk	/	prirodna	/	1	Pamuk	prirodna	1	2	2.1	1.8	2	10	+110	-30
	Z 3/2 EC/EC 25	Pamuk PES	/	prirodna	/	1.1	Pamuk PES	prirodna	1.1	2	2.5	2.7	3	40	+ 80	- 10
	Z 10/2 F/F-10	PES	/	prirodna	/	0.5	PES	prirodna	0.5	2	1	1.1	10	10	+100	- 10

	IZGLED	TIP	Dimenzije mm			Boja		
			B	H	A	Bela	Zelena	Nazubljena
PVC PROFILI		ZK6	6	4	4	*		
		ZK8	8	5	5	*	*	*
		ZK10	10	6	6	*	*	*
		ZK13	13	8	7.5	*	*	*
		ZK17	17	11	9.5	*	*	*
		ZT30	26	30		*	*	
		ZL30	33	30		*		
		ZL40	33	40		*	*	

	TIP	GORNJI SLOJ		DONJI SLOJ		Tot.debljina	Opterećenost	Min.prečnik	Debl.poliamida	Radna temp.	Prekid.jačina	Debljina kože
		Materijal	Boja	Materijal	Boja							
Pljosnati pogonski kaiš	LT 14	Najlon platno	Crna	Koža	Siva	3	14	60	0.7	-20 do +80	315	2
	LT 25	Najlon platno	Crna	Koža	Siva	3.55	25	120	1.25	-20 do +80	562.5	2
	LT 40	Najlon platno	Crna	Koža	Siva	4.3	40	280	2	-20 do +80	900	2
	LL 10	Koža	Siva	Koža	Siva	4.5	10	40	0.5	-20 do +80	225	2
	LL 20	Koža	Siva	Koža	Siva	5	20	90	1	-20 do +80	450	2